

*Universidad Nacional*  
*"José Faustino Sánchez Carrión"*



**“Facultad de Ingeniería Química y Metalúrgica”**

**Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica**

**“TRATAMIENTO DE MINERALES METAMÓRFICAS PARA LA  
FLOTACIÓN DE MENAS AURÍFEROS A NIVEL EXPERIMENTAL EN LA  
PLANTA GEZA MINERALES ASIS - 2019”**

**“TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO  
METALURGICO”**

**Autor:**


**KREMLIN HENRRY ESTRADA PARDO**

**JUAN JOSE TORRES COCA**

**Asesor:**

**Ing. ABARCA RODRÍGUEZ, Joaquín José.**

**C.I.P. N° 108833**

  
-----  
**JOAQUIN JOSE  
ABARCA RODRIGUEZ  
INGENIERO METALURGICO  
Reg CIP N° 108833**

**Huacho - Perú**

**2020**

“TRATAMIENTO DE MINERALES METAMÓRFICAS PARA LA  
FLOTACIÓN DE MENAS AURÍFEROS A NIVEL EXPERIMENTAL EN LA  
PLANTA GEZA MINERALES ASIS - 2019”

---

Dr. Berardo Beder Ruiz Sánchez  
Presidente

---

M(o). Juan Manuel Ipanaque Roña  
Secretario

---

M(o). Cayo Eduardo Guerra Lazo  
Vocal

---

M(o). Abarca Rodríguez, Joaquín José  
Asesor

## **DEDICATORIA**

Se lo dedico a mis padres por darme la vida y guiarme en toda la etapa de mi formación hasta ser un profesional de la vida.

Agradezco a Dios por guiarme en la senda del camino, guiándome y ayudándome para que sea tan pesada el andar de la vida.

## **AGRADECIMIENTO**

En primer lugar, agradezco al creador del cielo y de la tierra, por permitirme vivir y darme salud para seguir disfrutando de la vida. También agradezco a las personas que me guiaron de una otra manera en las aulas universitarias y saber comprendernos.

## INDICE GENERAL

<b>DEDICATORIA</b> .....	iii
<b>AGRADECIMIENTO</b> .....	iv
<b>INDICE GENERAL</b> .....	v
<b>ÍNDICE DE FIGURA</b> .....	viii
<b>ÍNDICE DE TABLA</b> .....	ix
<b>ÍNDICE DE ANEXO</b> .....	x
<b>RESUMEN</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	xiii
<b>CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</b> .....	1
1.1 Descripción de la realidad problemática.....	1
1.2 Formulación del problema.....	1
1.2.1 Problema general.....	1
1.2.2 Problemas específicos .....	1
1.3 Objetivos de la Investigación.....	2
1.3.1 Objetivo general.....	2
1.3.2 Objetivo específico .....	2
1.4 Justificación de la investigación .....	2
1.4.1 Justificación Práctica.....	2
1.4.2 Justificación Metodológica. ....	3
1.4.3 Justificación Técnica.....	3
1.4.4 Justificación Social. ....	3
1.4.5 Justificación Económica. ....	3
1.5 Delimitación del estudio .....	4

1.5.1	Delimitación Territorial. ....	4
1.5.2	Delimitación Tiempo y Espacio.....	4
1.5.3	Delimitación de Recursos. ....	4
1.6	Viabilidad del estudio.....	5
<b>CAPITULO II MARCO TEORICO .....</b>		<b>6</b>
2.1.	Antecedentes de la Investigación.....	6
2.1.1.	Investigación Internacional. ....	6
2.1.2.	Investigaciones Nacionales. ....	7
2.1.3.	Otras investigaciones.....	8
2.2.	Bases Teóricas .....	9
2.2.1.	Flotación.....	9
2.2.1.1.	Variables del proceso de flotación.....	9
2.2.1.2.	Reactivos de flotación.....	11
2.2.1.3.	Clasificación de los reactivos de flotación.....	12
2.3.	Definiciones conceptuales. ....	16
2.4.	Formulación de la Hipótesis.....	17
2.4.1.	Hipótesis General .....	17
2.4.2.	Hipótesis Específicos .....	17
<b>CAPITULO III METODOLOGIA.....</b>		<b>18</b>
3.1.	Diseño Metodológico .....	18
3.2.	Población y Muestra.....	20
3.1.1.	Población.....	20
3.1.2.	Muestra.....	20
3.3.	Operacionalización de Variables e indicadores.....	21
3.4.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ....	22

3.5. Técnicas para el procesamiento de la información.....	22
<b>CAPITULO IV RESULTADOS .....</b>	<b>23</b>
4.1. Parte Experimental.....	23
4.1.1. Caracterización de la parte Experimentales. ....	23
4.1.2. Equipos y Reactivos.....	23
4.1.3. Condiciones de las Pruebas .....	24
4.2. Resultados.....	25
4.1.4. Resultado General. ....	25
4.1.5. Balance Metalúrgico.....	26
4.1.6. Calidad y Recuperación en Función de %-200m y Tiempo de Acondicionamiento-Flotación. ....	28
4.1.7. Calidad y recuperación en función de Z-6 y MIBC .....	31
4.1.8. Calidad y recuperación en función de A-238 y MIBC.....	33
<b>CAPITULO V DISCUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>36</b>
5.1. Discusiones.....	36
5.2. Conclusiones.....	39
5.3. Recomendaciones. ....	41
<b>CAPÍTULO V FUENTES DE INFORMACION .....</b>	<b>42</b>
5.1. Fuentes Bibliográficas. ....	42

## ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1 Variables del proceso de flotación .....	10
Figura 2 Clasificación de los reactivos de flotación.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Figura 3 Esquema de experimento y variable .....	19
Figura 4 Curva de calidad de concentrado aurífero en función %-200m.....	28
Figura 5 Curva de recuperación de oro en función %-200m .....	28
Figura 6 Área de recuperación de oro en función de tiempo de acondicionamiento y %200m .....	29
Figura 7 Área de calidad de concentrado aurífero en función de tiempo de acondicionamiento y %-200m .....	29
Figura 8 Curva de recuperación de oro en función al tiempo de acondicionamiento .....	30
Figura 9 Curva de calidad del concentrado aurífero en función tiempo de acondicionamiento. .....	30
Figura 10 Curva de recuperación de oro en función Z-6 .....	31
Figura 11 Curva de calidad del concentrado aurífero en función Z-6.....	31
Figura 12 Área de calidad de concentrado aurífero en función de MIBC y Z-6.....	32
Figura 13 Área de recuperación de oro en función de MIBC y Z-6 .....	32
Figura 14 Curva de recuperación del oro en función A-238.....	33
Figura 15 Curva de calidad de concentrado aurífero en función al colector A-238 .....	33
Figura 16 Curva de recuperación de oro en función al colector MIBC .....	34
Figura 17 Curva de calidad de concentrado aurífero en función al colector MIBC .....	34
Figura 18 Área de calidad de concentrado aurífero en función de MIBC y A-238 .....	35
Figura 19 Área de recuperación de oro en función de MIBC y A-238 .....	35



## ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1. Variables.....	21
Tabla 2 Característica de la parte experimental .....	23
Tabla 3 Equipos y reactivos .....	23
Tabla 4 Condiciones de la Prueba 14 .....	24
Tabla 5 Condiciones de la Prueba 15 .....	24
Tabla 6 Condiciones de la Prueba 17 .....	24
Tabla 7 Resultados de las pruebas experimentales .....	25
Tabla 8 Balance metalúrgico de la prueba 14 .....	26
Tabla 9 Balance metalúrgico de la prueba 15 .....	27
Tabla 10 Balance metalúrgico de la prueba 17 .....	27

## ÍNDICE DE ANEXO

Anexo 1 Matriz de consistencia general.....	48
Anexo 2 Matriz de consistencia específico .....	49
Anexo 3 Instrumentos para la toma de datos .....	50
Anexo 4 Condiciones de pruebas experimentales de flotación.....	51
Anexo 5 Resumen de las condiciones de pruebas experimentales de flotación.....	53
Anexo 6 Balance metalúrgico de las pruebas experimentales .....	53
Anexo 7 Resumen de los resultados de las pruebas experimentales .....	56
Anexo 8 Moliendabilidad.....	57

## RESUMEN

El propósito del estudio fue, analizar el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, la investigación fue desarrollada en el 2019, es una investigación básica, con un nivel y diseño experimental, con un enfoque cuantitativa.

Se tiene el resultado con el uso de espumante MIBC, colector Z-6 y A-238, para una liberación pasante a la malla 200 de 61,75% se tiene una calidad de 32,763 g/t con una recuperación del 95,10% a un pH 6,5, mientras que para un pH 8,5 se tiene una calidad de 10,264 g/t con una recuperación del 97,15%, para una liberación del 78,09% pasante -200m se tiene una calidad de 11,566 g/t con una recuperación del 96,19% para un pH 6,5.

Se concluye que se tiene una calidad esperado para nuestro propósito con una recuperación optima con un pH natural del mineral y con el uso de los reactivos comunes empleados en todo proceso con una liberación de mineral intermedia razonable.

Palabra clave: Flotación de pirita aurífera, Concentración por flotación de oro, Flotación de arsenopirita aurífera.

## ABSTRACT

The purpose of the study was to “analyze the treatment of metamorphic minerals for the flotation of gold ores at an experimental level in the Geza Minerales ASIS Plant – 2019”, the research was developed in 2019, it is a basic research, with an experimental level and design, with a quantitative approach.

The result is obtained with the use of MIBC foaming agent, collector Z-6 and A-238, for a pass-through release to the 200 mesh of 61.75%, there is a quality of 32,763 g / t with a recovery of 95.10% at pH 6.5, while for pH 8.5 there is a quality of 10,264 g / t with a recovery of 97.15%, for a release of 78.09% through -200m, there is a quality of 11,566 g / t with a recovery of 96.19% for a pH of 6.5.

It is concluded that we have an expected quality for our purpose with an optimal recovery with a natural pH of the mineral and with the use of the common reagents used in all processes with a reasonable intermediate mineral release.

Key Words: Flotation of gold pyrite, Concentration by gold flotation, Flotation of gold arsenopyrite.

## INTRODUCCIÓN

En el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, está fundamentado en elevar la ley de mineral marginal a una que sea más adecuado para minimizar el gasto de los reactivos en la cianuración y la liberación de relaves innecesarios.

El proceso de flotación nace con la finalidad de recuperar minerales sulfurados de aquellos que no tienen valor, por lo que en los años 1834 al 1910 se desarrollaron las patentes sobre el proceso de flotación y el diseño de los equipos y a partir 1926 ya se pudo usar el proceso con éxito con la incorporación del xantato al proceso de flotación (wikipedia, 2020).

A partir de 1950 la industria minera, ingresa a una nueva etapa con una política implementadora conocida como el código minero y a partir de los 90 con el cambio de los modelos neoliberales (Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2019), con ello en la búsqueda de la competencia y el aprovechamiento de los recursos de baja ley, es necesario un proceso adecuada que permita dejar un plus para la existencia de las empresas minera. La técnica más económica es la flotación de los minerales auríferas y su posterior cianuración que permite dejar ganancias con el alza de los metales en el mercado internacional.

La flotación de los minerales permite elevar la calidad de los metales de interés, haciéndolo más rentable en la siguiente etapa de la extracción, por ello se aplicó esta técnica para el aprovechamiento del oro que se encuentra en los minerales metamórficas.

# CAPÍTULO I

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 1.1 Descripción de la realidad problemática.

El procesamiento por cianuración de minerales en la planta Geza Minerales ASIS en los últimos años han bajado las leyes, este trae como consecuencia la reducción de las ganancias de la empresa, por lo que en la búsqueda de alternativas para mejorar la productividad se requiere hacer un estudio previo a la cianuración para la recuperación del oro.

Entre las técnicas empleadas para elevar la ley de minerales se tiene la concentración, amalgamación y cianuración en pilas, pero la más conveniente para la empresa por el espacio y al contar con una planta de cianuración, se requiere realizar las pruebas de flotación de los minerales que tenga una ley que permita cubrir el gasto de operación, por ello es vio realizar las pruebas de flotación para mejorar la rentabilidad de la planta, el estudio es desde el punto de vista técnico que si se las pruebas llegan, con una calidad y recuperación optima.

### 1.2 Formulación del problema

#### 1.2.1 Problema general

¿Sera posible el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS - 2019?

#### 1.2.2 Problemas específicos

- ¿Tendrá efecto la liberación de minerales metamórficos, para tener un concentrado óptimo de pirita aurífera y oro libre?
- ¿En qué medida el tiempo de acondicionamiento y flotación permitirá obtener una recuperación adecuado de oro?

- ¿Tendrá influencia la dosificación de colectores y espumantes para obtener un concentrado de calidad y una recuperación óptima de oro?

### **1.3 Objetivos de la Investigación**

#### **1.3.1 Objetivo general**

Analizar el tratamiento de minerales metamórficos para la flotación de menas auríferas a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019.

#### **1.3.2 Objetivo específico**

Evaluar el efecto de la liberación de minerales metamórficos, para el concentrado óptimo de pirita aurífera y oro libre.

Evaluar el tiempo de acondicionamiento y flotación que permitirá obtener una recuperación adecuada de oro.

Evaluar la influencia de la dosificación de colectores y espumante para obtener un concentrado de calidad y una recuperación óptima de oro.

### **1.4 Justificación de la investigación**

#### **1.4.1 Justificación Práctica.**

Se podría decir que es importante la investigación sobre el tratamiento de minerales metamórficos para la flotación de menas auríferas a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS - 2019, porque nos permitirá procesar minerales de baja ley de la zona de influencia es decir del sector de la rinconada.

#### **1.4.2 Justificación Metodológica.**

Desde el punto de vista metodológica el estudio sobre el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, nos permitirá aplicar los Métodos en otras investigaciones de igual manera las técnicas, procedimientos e instrumentos empelados en la investigación, nos permitirá usar en otras investigaciones como referencia una vez demostrada su validez y confiabilidad se podría tener como fuente de información en las investigaciones futuras.

#### **1.4.3 Justificación Técnica**

Desde el punto de vista técnica la investigación respecto el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, nos proporcionara tener una información sobre la calidad y recuperación de oro y las condiciones de tratamiento que se emplearon para el estudio.

#### **1.4.4 Justificación Social.**

Es importante la investigación a realizar sobre el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, porque con este nos permitirá viabilizar el tratamiento de los minerales de la zona de la rinconada, abriendo más fuentes de trabajo y dejar el uso del mercurio que afectan directamente a los trabajadores y minimizar el uso del cianuro en el tratamiento de minerales para la recuperación del oro.

#### **1.4.5 Justificación Económica.**

Desde el punto de vista económica el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, permitirá



minimizar el gasto en las operaciones y en los reactivos usados, permitiendo el incremento de las ganancias de la empresa y su personal que trabajo directa e indirectamente.

## **1.5 Delimitación del estudio**

### **1.5.1 Delimitación Territorial.**

País : Perú  
Departamento : Puno  
Provincia : San Antonio de Putina  
Distrito : Ananea  
Ciudad : Centro poblado de la Rinconada

**Coordenadas** 14°40'40" S, 69°31'56" W **En decimal** -14.677778°, -69.532222°

**UTM** 8377245 442697 19L

### **1.5.2 Delimitación Tiempo y Espacio.**

El estudio sobre el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos, se realizaron en el laboratorio de la planta Geza Minerales ASIS en el 2019, en ellos se realizaron el chancado, molienda, preparación y flotación en el laboratorio metalúrgico, mientras que el análisis de las muestras se realizó en el laboratorio químico de la misma empresa.

### **1.5.3 Delimitación de Recursos.**

Respecto a su delimitación para realizar el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos, no se cuenta equipos modernos que permita predecir los resultados de las pruebas de flotación respecto composición mineralógica, la parte analítica recién se tiene para el siguiente día esto está también dificulta en la toma de decisiones para la siguiente prueba a realizar.

## **1.6 Viabilidad del estudio**

El estudio desde el punto de vista técnico es viable por tener acceso a la información sobre las técnicas y procedimientos del proceso de concentración de minerales por flotación, por otra parte, se cuenta con acceso a las informaciones teóricas tanto de físico como digital. Por otra parte, el acceso al laboratorio se tiene la autorización de la gerencia para realizar el trabajo de investigación.

La información obtenida y validada servirá para emplear los datos para el ajuste en las operaciones industrial, mientras que la validación metodológica permitirá emplear como referencia para otros trabajos de investigación en el futuro.

## CAPITULO II

### MARCO TEORICO

#### 2.1. Antecedentes de la Investigación.

##### 2.1.1. Investigación Internacional.

En su investigación sobre, Caracterizaciones de zonaciones asociadas a arsénico, para la identificación de oro invisible en piritas, Puente (2018) concluye que se logró “identificar (...) que el As y Au está en nanopartículas dentro de la matriz de dicho sulfuro. La (...) concentrado de Au está en los sulfuros beneficiados, y es posible estar asociados a los silicatos en las colas” (p. 93).

Determinar el rendimiento de recuperación de oro y plata, aplicando un proceso combinado de flotación y cianuración a los relaves provenientes de las plantas de tratamiento gravimétrico del condominio sur nambija. Jiménez & Prieto (2011) Concluye que la “cabeza (..) de Au 1,286ppm y Ag 1,388ppm. El análisis mineralógico no se logra detectar Au y Ag (..), el tiempo de molienda es 32min con  $d_{80}=68,89\mu\text{m}$ , en la flotación se recupera Au 96,44% y Ag 70,07%, a  $68,89\mu\text{m}$  (p.44). El tratamiento de los relaves es primordial determinar la liberación de los minerales, para su tratamiento y la ley si es factible el tratamiento.

En el trabajo sobre sustituto a la amalgamación, por flotación directa de oro nativo grueso, Naranjo (2012) concluye se “logra la flotabilidad de oro nativo relativamente grueso en una celda flash, la recuperación es en pH básicos, el tamaño de las partículas de oro obtenidas en la flotación usando es relativamente grueso, mayor a malla 100 (  $150\mu$ )”(p.70). Las celdas flash están diseñado para flotar material grueso, en ello solo se tiene que buscar los parámetros adecuadas para la flotación de oro grueso.

### **2.1.2. Investigaciones Nacionales.**

En el trabajo de investigación realizado en Minera Koricolqui, sobre evaluación de minerales sulfurados en una matriz de cuarzo, para la recuperación del oro y plata, Palomino & Ramos (2008) concluye “aplicando una preconcentración seguido de la flotación a 66% -200 mallas, se logran una óptima de recuperación de Au 92.69%, pero no óptimos para la Ag, presentaron bajas recuperaciones similares al proceso de flotación convencional” (pp. 113-114). Es necesario realizar una preconcentración, por medios concentraodres, para recuperar oro grueso y luego hacer la recuperación de los valores finos que se encuentran en lasulfuros.

En él, estudios secuenciales de flotación, lixiviación alcalina, biolixiviación y cianuración de minerales sulfurados auríferos para la recuperación de oro, Gutierrez (2017) concluye que “la mejor flotación seleccionada se obtuvo con Z-6 de 78,43 g/t como variable independiente y una recuperación de 97,65% como variable dependiente con una calidad de concentrado de 14,2 g/tc” (p.76). La recuperación de los sulfuros, para una optimización de los recursos es realizar un tratamiento secuencial, para así tener un producto con valor agregado.

En la zona de Huampar Lima, empleando una mezcla de tritio carbonatos y xantato isobutilico de sodio como colectores, para la flotacion de piritas auríferas a partir de mineral, Villalba (2009) concluye que en la “flotación bulk (..) mejor desempeño de la flotación de oro, plomo fueron obtenidos de las mezclas de SIBX/C<sub>12</sub> TTC que con SIBX sólo (...). Las más altas recuperaciones de oro, plomo fueron registrados en 8% mol de TTC”(p.85). En el proceso de la búsqueda de colectores es necesario ver el comportamiento de los reactivos a la mineralización de los afloatamientos, dentro de esa búsqueda es necesario realizar las mezclas que actúan mejor para el proceso de flotación y a las condiciones del proceso.

### 2.1.3. Otras investigaciones.

En la flotación de pirita y arsenopirita aurífero, el efecto de los colectores Z6, A404, A1208, Romero, Romero, & Redrovan (2019) concluyen “que el tipo de colector secundario no influye en el porcentaje de recuperación de oro (p-value >0,05). Mientras que, sí existe influencia (p-value <0,05) del porcentaje de sólidos en la pulpa en el porcentaje de recuperación” (p.81). La recuperación de la pirita aurífera y la arsenopirita, los colectores primarios son suficiente, siempre en cuando no esté el oro libre y la densidad de pulpa es primordial en la flotabilidad de los sulfuros.

En la flotación de menas de oro en escorias de procesamiento gravimétrico, para la recuperación de oro y plata, Hidalgo, Diaz, Bazán, & Sarquís (2015) concluyeron que la “recuperaciones del 87.7 % Au y un 47.4 % de Ag se logra con las condiciones: granulometría a 200m, colectores: PAX (15.8 g/t); F-C5439 (18.75 g/t), espumante MIBC (12.5 g/t) y un tiempo de flotación de 8.5 minutos” (pp. 686-687). Los minerales procesadas por granulometria, tiene valor economico en el caso de oro y plata, ya que en el proceso solo se recupera minerales gruesos y de granulometria gruesa, quedando en el relave el oro y plata encapsulados, que necesitan su liberación y las condiciones para la flotación.

En el trabajo de investigación en la empresa minera Austria Dúas S.A.C sobre, Remolienda de mixtos de Zinc, Vílchez, Medina, & Coronel (2011) concluye el “zinc grueso con amarres la cinética de flotabilidad es muy lenta, y con la remolienda, acondicionando (...) se incrementa las recuperaciones de Zn en 2%, y en relave de 0.45% se llegó a 0.35% Zn”(p.6).

## **2.2. Bases Teóricas**

### **2.2.1. Flotación.**

La flotación es un proceso físico químico, de separación donde interviene tres componentes importantes sólido, líquido y gas, para que existe una separación por flotación existe elemento o minerales que por sus propiedades se clasifican en hidrofóbicos e hidrofílicos, los componentes hidrofóbicos son atraídos por las burbujas de los gases y evacuado a la parte superior, mientras que los hidrofílicos son atraídos por el agua y son enviado a la parte inferior del reactor o celda de flotación.


El proceso de flotación es la interacción de las partículas de mineral con la burbuja de aire, en la pulpa del mineral, su eficiencia para atrapar las partículas de los minerales y luego subir hasta el labio de las celdas depende de muchos fenómenos que ocurren en la pulpa, principalmente de las agitación mecánica, reactivos que interactúan, haciendo hidrofóbica a las partículas para ser colectados, luego por el proceso hidrodinámica son evacuado a la superficie, conocido como propiedades físico química a la flotación de los minerales (Yamashiro, 2012).

En la flotación intervienen en forma macro agitación, reactivos, mineral, agua, gas, tiempo, densidad de pulpa, etc., como factores que intervienen en los procesos de flotación las menas de interés que satisfaga los objetivos que de estudio.

#### **2.2.1.1. Variables del proceso de flotación.**

Referente a las variables o condiciones que están involucrado en el proceso de separación de las menas de interés por el proceso de flotación, desde su inicio de la flotación se ha establecido superior a 32 variables de acuerdo los diferentes autores, pero se puede clasificar de acuerdo a (Azuñero, 2015).

*Figura 1 Variables del proceso de flotación*



Nota: Fuente (Azuñero, 2015, págs. 109-110)

En función de la calificación se verá específicamente referente a las variables de flotación, que concierne el tema de estudio.

Las variables respecto a la flotación se clasifican en los siguientes como se describe a continuación (Azuñero, 2015, pág. 110).

- Densidad de pulpa y porcentaje de sólidos
- pH
- Tiempo de flotación
- Nivel de espuma
- Carga circulante
- Granulometría
- Grado y tipo de aireación
- Temperatura de la pulpa
- Dosificación de reactivos

### 2.2.1.2. **Reactivos de flotación**

Los reactivos son compuestos inorgánicos y orgánicos que intervienen en el proceso de flotación, actuando como colectores, modificadores, espumantes, etc. Que permite dar las condiciones adecuadas para una separación óptima por flotación de las menas de interés y la depresión de los minerales que no tiene valor relave para cada caso del proceso.

La clasificación de los reactivos en el proceso de flotación es lo siguiente (Sutulov):

- Los colectores: Función principal es la de proporcionar propiedades hidrofóbicas a las superficies de los minerales.
- Los modificadores: Permite la regulación de las condiciones de funcionamiento de los colectores y aumenta su selectividad.
- Los espumantes: Permite la formación de una espuma estable, de tamaño de burbujas apropiado para llevar los minerales al concentrado.

Los colectores son compuestos de carácter heteropolar, la parte polar es activa, que se acopla a la área del mineral en base a la adsorción (química o física), mientras que los modificadores crean condiciones favorables en la superficie de los minerales para el funcionamiento selectivo de los colectores y los espumantes son reactivos tensoactivos de carácter heteropolar, que se impregna en la interfase gas-líquido para formar una espuma estable (Sutulov, 1963, pág. 68).

Por lo que los reactivos son fundamentales para una flotación efectiva de las menas sulfuradas o óxidos de interés, cumpliendo un rol fundamental en las modificaciones de las superficies del mineral en el proceso de acondicionamiento.



### 2.2.1.3. Clasificación de los reactivos de flotación.

Los reactivos en base de sus funciones en el proceso de flotación se dividen en función específica que desempeñan:




Figura 2 Categorización de reactivos empleados en la flotación

Nota: Fuente elaborado por el autor(Azuñero, 2015, págs. 70-71)

En función de la clasificación describiremos algunos reactivos que se usaran en el proceso de flotación de minerales de oro y plata.

#### a. Colectores.

Los colectores usados se tienen los siguiente:

- Xantato: “Usados para la flotación de minerales sulfuros, son sales sódicas o potásicas del ácido xánticos, tiene un poder colector en un pH de 8 – 13” (Azuñero, 2015, págs. 72,75). Se usa generalmente en 5 a 100 g/TM en forma soluble al 10% (Sutulov, 1963, pág. 73)
- ✓ Xantato isopropílico de sodio ( Z-11). “Aplicado para todos los minerales sulfurados, Cu, Pb, Zn, y minerales complejos como Pb-Zn, Cu-Fe, Cu-Zn, pirita, arsenopirita, pirrotita, también se usa para la colección del cobre, plata y oro nativo” (Azuñero, 2015, pág. 76).

- ✓ Xantato amílico de potasio (Z-6). Colector más activo, no es selectivo para minerales sulfuros, uso para sulfuros con presencia de óxidos, conveniente para minerales que han sido sulfurizados, empleado como colector secundario en la sección scavenger (Azuñero, 2015, pág. 76).
- Ditiófosfatos. “Son sales secundarias del ácido ditiófosfórico, solubles en agua, afectando por depresores en mayor grado. Los ditiófosfatos o promotores aerofloats, son colectores aplicables a pH <8, son menos susceptibles a la hidrólisis, permite usar en medio ligeramente ácido” (Azuñero, 2015, págs. 77-78).
- ✓ A - 25: Forma ácida. Bueno para Ag, Pb, Cu y sulfuros de Zn activados (Day, 2002, pág. 118).
- ✓ A- 31: Basado en el promotor A-25, contiene además un colector secundario para mejorar la flotación de la plata. Ampliamente usado para la flotación de minerales Pb/Zn y Cu/Pb desde minerales Cu/Pb/Zn. Mejora la recuperación de Ag de esos minerales (Day, 2002, pág. 118).
- ✓ A-208: (R=etilo + secbutilo). Colector selectivo para minerales de cobre. Excelente colector para Ag, Cu y Au nativo (Day, 2002, pág. 121).
- ✓ A-238: (R= secbutilo). Ampliamente usado en la flotación de Cu y para aumentar la recuperación de Au como subproducto. Combina una buena fuerza colectora con una buena selectividad frente a sulfuros de hierro (Day, 2002, pág. 121).
- ✓ A-404: Ampliamente usado para la flotación de minerales Cu alterados y secundarios, minerales Zn y Pb alterados y metales preciosos en circuitos alcalinos. Excelente colector para la pirita y pirita aurífera en circuitos ácidos y neutros (Day, 2002, pág. 125).

## b. Espumantes.

Los espumantes son reactivos tensoactivos que permite dar estabilidad a las espumas y al tamaño deseado, los espumantes que se emplearan se describe a continuación:

- F-70: Es un alcohol de bajo peso molecular, cuando la selectividad en la alimentación contiene porcentaje de finos más alto que lo normal. Se usa en la flotación de carbón, sulfuro de plomo, grafito y flotación neutros y levemente alcalinos (Day, 2002).
- MIBC (metil isobutil carbonil): Usa en la flotación de minerales sulfuros de cobre, molibdeno, zinc y plomo, minerales no metálicos y oro plata (Azuñero, 2015).

## c. Modificadores.

Permite modificar la superficie del mineral para la adsorción o desorción de un determinado reactivo sobre ella, creando en la pulpa las condiciones adecuadas para realizar una óptima flotación.

- ✓ **Activadores:** Son sustancias que permite que las partículas sean hidrofóbicas, para aumentar su flotabilidad, entre ellos tenemos:
  - ✓ Sulfato de cobre ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ): Se usa en el circuito de zinc para activar el zinc.
  - ✓ Nitrato de plomo: de sulfuro de antimonio y cloruro de sodio.
  - ✓ Sulfuro de sodio: permite sulfurizar minerales parcialmente o totalmente oxidado de plomo, cobre, zinc y etc.
- ✓ **Depresores:** Hidrofilizan la superficie del mineral e impide su flotación. Entre los depresores podemos mencionar:
  - ✓ Cianuro de sodio: Depresor de los sulfuros pirita, pirrotita, marcasita, arsenopirita, esfalerita y en menor grado la calcopirita, enargita, tec.

- ✓ Sulfato de zinc: Deprime minerales de zinc con la combinación del cianuro de sodio.
- ✓ Sulfito, bisulfito de sodio: Depresor de pirita y esfalerita en la flotación diferencial de plomo cobre.
- ✓ **Modificadores de pH:** Permite modificar las el pH, entre los modificadores de pH tenemos:
  - ✓ Básico: Cal (CaO),  $\text{Na}_2\text{CaO}$ , NaOH, etc.
  - ✓ Acido:  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .
  - ✓ Dispersantes: Silicato de sodio.

### 2.3. Definiciones conceptuales.

- a. **Cabeza Mineral:** Es el flujo de mineral que ingresa a la planta de concentración de minerales.
- b. **Concentración:** Es la proporción entre el soluto y el solvente o disolución.
- c. **pH:** La concentración del ion hidrogeno presente en una disolución, o coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.
- d. **Granulometría:** Tamaño de partícula de un determinado de mineral representado por número de mallas o micras de acuerdo las normas.
- e. **Disolvente:** Es la sustancia de mayor cantidad en una mezcla.
- f. **Mena:** Compuesto de elementos mineralizados de interés o valor para un propósito.
- g. **Optimización:** Es la capacidad de resolver eficientemente las cosas, con el menor uso de recursos (Significados, 2019).
- h. **Oxidación:** Es el proceso químico de pérdida de los electrones por parte de una molécula, átomo o ion (Significados, 2019).
- i. **Óxido:** Es la unión de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno para producir un compuesto (Significados, 2019).
- j. **Proceso:** Es el conjunto de fenómeno asociados a desarrollar actividades en el tiempo de fases sucesivas que conducen a un fin específico (Significados, 2019).
- k. **Flotación:** Es el proceso hidrofóbico donde existe una fuerza opuesta para ser alejado, respecto a un punto, conocida como proceso fisicoquímico donde interviene las fases solido líquido y gas (Pérez & Gardey, 2014).

## **2.4. Formulación de la Hipótesis.**

### **2.4.1. Hipótesis General**

En el proceso de flotación de minerales metamórficas de baja ley es posible que;

Con un acondicionamiento adecuada del tratamiento de minerales metamórficas, permitirá una flotación optima de las menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019.

### **2.4.2. Hipótesis Específicos**

Las adecuaciones antes de la flotación de la pirita aurífera respecto a las condiciones de las pulpas, agitación, flujo de aire ,etc:

- Encontrando una grada de liberación adecuada de minerales metamórficos, nos permitirá obtener un concentrado óptimo de pirita aurífera y oro libre.
- Con un tiempo prudencial de acondicionamiento y flotación nos permitirá obtener una recuperación adecuado de oro.
- Con una dosificación dentro los márgenes necesarios los colectores y espumante, nos permitirá obtener un concentrado de calidad y una recuperación óptima de oro.

## **CAPITULO III**

### **METODOLOGIA**

#### **3.1. Diseño Metodológico**

##### **3.1.1. Tipo de Investigación**

En el estudio sobre el tratamiento de minerales metamórficas, para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, es un tipo de investigación aplicada, el trabajo se realizará con la finalidad de buscar parámetros operacionales para luego ser aplicada. El tipo de investigación su “objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis” (Bernal, 2010, pág. 117). En este estudio es probar el efecto de las variables de estudio sobre tratamiento del mineral con la finalidad obtener los parámetros de operación.


##### **3.1.2. Nivel de Investigación**

El nivel de investigación sobre tratamiento de minerales metamórficas, para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, es una investigación nivel explicativa o causal. Se buscará del porqué de los hechos mediante la relación causa efecto de las variables independiente que darán los efectos en las variables dependientes ( Arias, 2012). En este estudio se busca parámetros para ser aplicado a nivel industrial.

##### **3.1.3. Diseño de la Investigación.**

En el presente estudio sobre tratamiento de minerales metamórficas, para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, es un diseño experimental, ya que se realizará la manipulación de las variables independientes para luego del proceso analizar las variables dependientes que a generado las variables independientes

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se diseñan las condiciones cómo será el proceso en este caso el ingreso causa será mineral liberado, adición de depresores, colectores y espumante, proceso acondicionamiento y flotación, salida o efecto concentrado.



*Figura 3 Diagrama del proceso*

#### **3.1.4. Enfoque de la Investigación.**

En el trabajo sobre “tratamiento de minerales metamórficas, para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019”, es un enfoque cuantitativo, ya que en el presente trabajo se recolectará datos numéricos de las pruebas experimentales para luego procesarla y analizar los resultados con la finalidad de contrastar la hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).



## **3.2. Población y Muestra**

### **3.1.1. Población.**

Los minerales que conforman las vetas del nevado Ananea de las concesiones de las minas la rinconada de la planta Geza Minerales ASIS es la población que conformo el estudio.

### **3.1.2. Muestra.**

Los sacos de mineral acopiada fueron de las vetas de las minas de la rinconada de la concesión de la empresa, aproximadamente 200 kg luego se reducirán el mineral a malla  $-1/2''$  y su posterior mente pulverizada y cuarteada hasta llegar aproximadamente 1 kilo cada muestra que sirvió para las pruebas y el envió al laboratorio químico para el análisis.

### 3.3. Operacionalización de Variables e indicadores

Es el proceso de operacionalización de variables en el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS - 2019, se tendrá en cuenta liberación de minerales, tiempo y dosificación de reactivos para la concentración por flotación de minerales pirita auríferos.

*Tabla 1*

*Variables*

Variable	Concepto	Dimensión	Indicador
<b>Independiente</b>			
Tratamiento de minerales metamórficas	Es el proceso de acondicionamiento de la pulpa para la flotación de minerales auríferos.	Control	- Liberación de minerales. - Tiempo de flotación - Dosificación de reactivos
<b>Dependiente</b>			
Flotación de menas auríferos	Es el medio de elevar la ley del oro por medio de separación de los sulfuros auríferos de los estériles por un proceso físico químico donde se adhieren los minerales a la espuma y ser flotada y las gangas son deprimidas y evacuadas.	Medio medibles	- Concentración de oro. - Recuperación.
<b>Intervinientes</b>			
Componentes intervinientes	Son las que interviene en el proceso, pero que no se consideran varían, es decir son constantes.	Parámetros de constantes	- pH. - Agitación - Densidad de pulpa. - Flujo de aire.

### **3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

#### **3.4.1. Técnicas a Emplear.**

La técnica empleada en la recopilación de la información sobre el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, se emplearán la observación particular, ya que el investigar es parte del equipo que realiza la investigación y pertenecerá a la observación estructurada ya que la información extraída de la parte experimental, antes y después del proceso será registrado (Hurtado, 2000).

#### **3.4.2. Descripción de los Instrumentos**

En el proceso de estudio sobre tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, se emplearon los instrumentos para la toma de datos lista de cotejo, ficha de observaciones y equipos de audio y video para registrar las fotos y videos.

### **3.5. Técnicas para el procesamiento de la información.**

La técnica para el procesamiento de los datos de usarán por medio de la matemática el estadístico, ya que los datos recopilados de la parte experimental son numéricos por lo se emplearan paquetes estadísticos que nos permita optimizar el proceso mediante el software minitab 19 y el Excel que son paquetes para procesar datos y como resultados se tienen tablas, gráficos, figuras, etc.

Una vez obtenido la información numérica se en tablas y gráficos se procederá a digitalizar mediante una hoja de procesamiento empleado el procesador de texto Word para obtener la información digital.

## CAPITULO IV

### RESULTADOS

#### 4.1. Parte Experimental.

##### 4.1.1. Caracterización de la parte Experimentales.

Las condiciones de la parte experimental no variables en el presente trabajo experimental, realizado.

*Tabla 2*  
*Característica de la parte experimental*

Condiciones	Cantidad	Unidad
Densidad del mineral=	2,81	g/cm <sup>3</sup>
Mineral=	1000	g
Volumen del mineral=	356	mL
Volumen agua=	2000	mL
%S=	33,38	%
Densidad de pulpa=	1,27	g/cm <sup>3</sup>

##### 4.1.2. Equipos y Reactivos.

*Tabla 3*  
*Equipos y reactivos*

Equipos	Reactivos
Celda de flotación tipo Denver	Z-6 (Colector)
Filtro prensa.	A-3418(Colector secundario)
Balanza electrónica de 3 dígitos de 6 kg	A-238(Colector secundario)
Toledo.	MIBC(Espumante)
Comprensora	D-250(Espumante)
Estufa	(CaO(cal))
Molino pulverizador	

### 4.1.3. Condiciones de las Pruebas

*Tabla 4*  
*Condiciones de la Prueba 14*

Especificación	Tiempo Minutos	%-200M	pH	Z-6 g/t	A-3418 g/t	A-238 g/t	MIBC g/t	D-250 g/t
Molienda		61,75						
Acondicionamiento 1	8		6,5	90		60		
Rougher	6						40	0
Acondicionamiento 2	5			60				
Scavenger	6					60	40	
Total	25	61,75	6,5	150	0	120	80	0

*Tabla 5*  
*Condiciones de la Prueba 15*

Especificación	Tiempo Minutos	%-200M	pH	Z-6 g/t	A-3418 g/t	A-238 g/t	MIBC g/t	D-250 g/t
Molienda		78,09						
Acondicionamiento 1	8		6,5	90		60		
Rougher	6						40	0
Acondicionamiento 2	5			60				
Scavenger	6					60	20	
Total	25	78,09	6,5	150	0	120	60	0

*Tabla 6*  
*Condiciones de la Prueba 17*

Especificación	Tiempo Minutos	%-200M	pH	Z-6 g/t	A-3418 g/t	A-238 g/t	MIBC g/t	D-250 g/t
Molienda		61,75						
Acondicionamiento 1	8		8,5	80		60		
Rougher	6						40	0
Acondicionamiento 2	4			60				
Scavenger	6					60	20	
Total	24	61,75	8,5	140	0	120	60	0

## 4.2.Resultados.

### 4.1.4. Resultado General.

El resumen de los resultados de las pruebas experimentales obtenidos respecto a la liberación y el resultado calidad, recuperación y desplazamiento en el relave se detalla en la tabla 7.

*Tabla 7*  
*Resultados de las pruebas experimentales*

N°	%-200m	Calidad Au g/t	Recuperación %	Relave Au g/t
1	82,64	4,03	36,42	1,700
2	82,64	4,25	37,77	1,500
3	82,64	4,08	41,16	1,100
4	81,39	11,79	86,63	0,400
5	70,41	11,87	78,06	0,450
6	74,9	6,93	67,87	0,400
7	82,64	4,85	86,90	0,450
8	70,40	21,50	54,97	2,200
9	70,40	12,31	53,87	1,350
10	81,34	19,50	63,91	2,000
11	81,34	25,85	87,29	0,650
12	61,75	35,92	91,38	0,600
13	78,09	16,55	61,93	1,450
14	61,75	32,763	95,10	0,550
15	78,09	11,566	96,19	0,200
16	61,75	18,345	45,41	6,060
17	78,09	10,264	97,15	0,100
18	61,75	16,044	75,056	1,500
19	78,09	3,600	76,965	0,400
20	61,75	10,007	88,546	0,350
21	78,09	5,636	84,26	0,350

Nota: Fuente resultado de las pruebas experimentales.

En la tabla 7, las pruebas 14, 15 y 17 tiene los mejores resultados obtenidos: La prueba 14 tiene una liberación pasante a malla 200 61,75% se tiene una calidad de 32,763g/t Au con una recuperación de 95,10% y un desplazamiento en el relave de 0,55 g/t de Au.

La prueba 15 tiene una liberación pasante a malla 200 el 78,09%, se tiene una calidad de 11,566 g/t Au con una recuperación de 96,19% y un desplazamiento en el relave de 0,20 g/t de Au.

La prueba 17 tiene una liberación pasante a malla 200 78,09%, se tiene una calidad de 10,264g/t Au con una recuperación de 97,15% y un desplazamiento en el relave de 0,10 g/t de Au.

#### 4.1.5. Balance Metalúrgico.

Los balances metalúrgicos de las pruebas metalúrgicos se detallarán en las tablas 8, 9 y 10 las pruebas 14,15 y 17 respectivamente, los restos se detalla en el anexo.

*Tabla 8*

*Balance metalúrgico de la prueba 14*

	<b>g</b>	<b>Au g/t</b>	<b>Au g</b>	<b>% Recup</b>	<b>Rc</b>
<b>Cabeza</b>	1000,00	8,470	0,008470	398,36	
<b>Conc</b>	245,86	32,763	0,008055	95,10	4,07
<b>Relave</b>	754,14	0,550	0,000415	4,90	
<b>Cab. Calc.</b>	1000,00	8,470	0,008470	100	

Nota: Fuente resultado de las pruebas experimentales 14.

En la tabla 8 se trata 1000 gramos de mineral con una ley de cabeza de 8,47 g/t Au, se obtiene un concentrado con una calidad de 32,763 g/t Au con una recuperación de 95,10% con un ratio de concentración de 4,07 y un desplazamiento del oro en el relave de 0,55 g/t.

*Tabla 9*  
*Balance metalúrgico de la prueba 15*

	<b>g</b>	<b>Au g/t</b>	<b>Au g</b>	<b>% Recup</b>	<b>Rc</b>
<b>Cabeza</b>	1000,00	3,651	0,003651	171,74	
<b>Conc</b>	303,65	11,566	0,003512	96,186	3,29
<b>Relave</b>	696,35	0,200	0,000139	3,81	
<b>Cab. Calc.</b>	1000,00	3,651	0,003651	100	

Nota: Fuente resultado de las pruebas experimentales 15.

En la tabla 8 se trata 1000 gramos de mineral con una ley de cabeza de 3,651 g/t Au, se obtiene un concentrado con una calidad de 11,566 g/t Au con una recuperación de 96,186% con un ratio de concentración de 3,29 y un desplazamiento del oro en el relave de 0,2 g/t.

*Tabla 10*  
*Balance metalúrgico de la prueba 17*

	<b>g</b>	<b>Au g/t</b>	<b>Au g</b>	<b>% Recup</b>	<b>Rc</b>
<b>Cabeza</b>	1000,00	2,636	0,002636	123,97	
<b>Conc</b>	249,49	10,264	0,002561	97,153	4,01
<b>Relave</b>	750,51	0,100	0,000075	2,85	
<b>Cab. Calc.</b>	1000,00	2,636	0,002636	100	


Nota: Fuente resultado de las pruebas experimentales 17.

En la tabla 8 se trata 1000 gramos de mineral con una ley de cabeza de 2,636 g/t Au, se obtiene un concentrado con una calidad de 10,264 g/t Au con una recuperación de 97,153% con un ratio de concentración de 4,01 y un desplazamiento del oro en el relave de 0,10 g/t.




#### 4.1.6. Calidad y Recuperación en Función de %-200m y Tiempo de Acondicionamiento-Flotación.

La calidad y la recuperación de oro en función de la liberación, tiempo de flotación y acondicionamiento y las áreas de tiempo de flotación y acondicionamiento en función de la liberación se aprecia en las figuras 4,5,6,7,8 y 9.



*Figura 4 Curva de calidad de concentrado aurífero en función %-200m*

En la figura 4 se aprecia que con una liberación del 61,9% la calidad llega al 36g/t de oro en el concentrado.



*Figura 5 Curva de recuperación de oro en función %-200m*

En la figura 5 se aprecia que la recuperación se obtiene con una liberación del 61,9% se tiene superior al 90%.




Figura 6 Área de recuperación de oro en función de tiempo de acondicionamiento y %-200m

En la figura 6 el Tiempo de flotación y acondicionamiento entre 23,5 a 26 minutos y %-200m 76,5 a 82% la recuperación es superior a 90% de oro, y entre 21,2 a 27 minutos de acondicionamiento y 75 a 82% %-200m la recuperación estaría entre 80% a 90% de recuperación.






Figura 7 Área de calidad de concentrado aurífero en función de tiempo de acondicionamiento y %-200m

En la figura 7 el área entre 19 A 19,2 minutos de acondicionamiento y 60 a 62,5% m-200 la calidad es de 30 a 35 g/t de Au y entre el rango de 19,2 a 19,4 minutos de acondicionamiento y 62,5 a 64,5% m-200 se tiene una calidad de 25 a 30 g/t de oro.



*Figura 8 Curva de recuperación de oro en función al tiempo de acondicionamiento*

En la figura 8 se aprecia que en un periodo superior de 19 minutos de flotación y acondicionamiento se tiene una recuperación superior al 80% hasta 25 minutos.




*Figura 9 Curva de calidad del concentrado aurífero en función tiempo de acondicionamiento.*

En la figura 9 se aprecia que en un periodo de 9 minutos de flotación y acondicionamiento se tiene una calidad de 36 g/t de oro.


#### 4.1.7. Calidad y recuperación en función de Z-6 y MIBC

La calidad y la recuperación de oro en función del colector Z-6, áreas de recuperación y calidad en relación Z-6 y MIBC en las figuras 10,11,12 y 13.



*Figura 10 Curva de recuperación de oro en función Z-6*

En la figura 10 se aprecia que a medida que aumenta la dosificación de colector Z-6, aumenta la recuperación, teniendo una recuperación más favorable.



*Figura 11 Curva de calidad del concentrado aurífero en función Z-6*

En la figura 11 se aprecia que la calidad es favorable con una dosificación de colector Z-6 este 100 g/t, se tiene una calidad de 35 g/t de oro en el concentrado.




Figura 12 Área de calidad de concentrado aurífero en función de MIBC y Z-6

En la figura 12 el área entre 37,5 a 42 g/t de MIBC y 128 a 132 g/t Z-6 la calidad es de 25 a 30 g/t de Au y entre el rango de 22 a 70 g/t de MIBC y 102 a 138 g/t de Z-6 se tendrá una calidad de 20 a 25 g/t de oro.





Figura 13 Área de recuperación de oro en función de MIBC y Z-6

En la figura 13 el MIBC entre 52 a 68 g/t y Z-6 138 a 150 g/t la recuperación es superior a 90% de oro, y entre 20 a 86 g/t de MIBC y 126 a 150 g/t de Z-6 la recuperación estaría entre 80% a 90% de recuperación.


#### 4.1.8. Calidad y recuperación en función de A-238 y MIBC

La calidad y la recuperación de oro en función del colector secundario A-238 en la figura 14, 15, mientras que con el espumantes MIBC en figura 16,17 las figuras 18, 19 áreas de recuperación y calidad en función de MIBC y A-238.




*Figura 14 Curva de recuperación del oro en función A-238*

En la figura 14 se aprecia que a medida que aumenta la dosificación de colector A-238, aumenta la recuperación, teniendo una recuperación más favorable 95% con 118 g/t de A-238.




*Figura 15 Curva de calidad de concentrado aurífero en función al colector A-238*

En la figura 15 se aprecia que con una dosificación de colector A-238 entre 88 y 118 g/t, una calidad favorable, menor a ello y superior a ello la calidad decae.



*Figura 16 Curva de recuperación de oro en función al colector MIBC*

En la figura 16 se aprecia que con una dosificación de espumante MIBC, entre 60 y 80 g/t, tiene una recuperación adecuada.



*Figura 17 Curva de calidad de concentrado aurífero en función al colector MIBC*

En la figura 17 se aprecia que con una dosificación de espumante MIBC entre 60 y 80 g/t, tiene una calidad favorable, menor a ello y superior a ello la calidad baja.




Figura 18 Área de calidad de concentrado aurífero en función de MIBC y A-238

En la figura 18 el área entre 77,5 a 82,5 g/t de MIBC y 115 a 130 g/t de A-238, la calidad es de 25 a 30 g/t de Au y entre el rango de 74 a 90 g/t de MIBC y 87.5 a 140 g/t de A-238 se tendrá una calidad de 20 a 25 g/t de oro.




Figura 19 Área de recuperación de oro en función de MIBC y A-238

En la figura 19 el MIBC entre 55 a 64 g/t y A-238 112,5 a 137,5 g/t la recuperación es superior a 90% de oro, y superior a 112,5 g/t de A-238 y superior a 42 g/t de MIBC la recuperación estaría entre 80% a 90% de recuperación.



## CAPITULO V

### DISCUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 5.1. Discusiones.

En el proceso de tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la planta GEZA minerales ASIS – 2019, realizado en el laboratorio de la planta en la rinconada se tiene los siguientes:

El mineral tiene una densidad de  $2,81 \text{ g/cm}^3$  el mineral es de origen metamórficas las leyes del mineral está en promedio de 6 a 8 gramos por tonelada, para las pruebas se realizaron con una densidad de pulpa de  $1,26 \text{ g/cm}^3$  (33,38%), se usaron Z-6, A-3418 y A-238 como colector, D250 y MIBC como colector.

Se realizaron molienda, acondicionamiento, flotación raugher, acordonamiento del relave y flotación scavenger todos se productos obtenidos se secaron y se enviaron al laboratorio para el análisis respectivo.

Durante las pruebas experimentales se realizaron 21 pruebas de las cuales las más importantes tenemos la prueba 14 con una liberación del 61,75% pasante a la m-200 para una cabeza de 8,47 g/t Au, se tiene una calidad de 32,763 g/t de oro con una recuperación del 95,10% y en el relave del orden de 0,55 g/t oro, el tiempo de acordonamiento y flotación es en promedio de 25 minutos, con pH de 6,5, 150 g/t de Z-6, 120 g/t de A-238 y 80 g/t de MIBC.

En la prueba 15 con una liberación del 78,09% pasante a la m-200, para una cabeza de 3,65 g/t de Au, se tiene una calidad de 11,566 g/t de oro con una recuperación del 96,19% y en el relave del orden de 0,20 g/t oro, el tiempo de acordonamiento y flotación es en promedio de 25 minutos, con pH de 6,5, 150 g/t de Z-6, 120 g/t de A-238 y 60 g/t de MIBC.

En la prueba 17 con una liberación del 61,75% pasante a la m-200, para una cabeza de 2,636 g/t se tiene una calidad de 10,264 g/t de oro con una recuperación del 97,15% y en el

relave del orden de 0,10 g/t oro, el tiempo de acordonamiento y flotación es en promedio de 24 minutos, con pH de 8,5, 140 g/t de Z-6, 120 g/t de A-238 y 60 g/t de MIBC.

La liberación de orden de 61,9% -200m supera una recuperación del 90%, con una calidad de 36 g/t Au, la relación de tiempo de flotación y liberación entre 23,5 a 26 minutos y 76,5 a 82% -200m la recuperación supera el 90%, con una calidad de 30 a 35 g/t de Au. En un periodo de 19 minutos es superior al 80% de la recuperación, con una calidad de 36 g/t de Au.

El efecto del colector Z-6 a medida que se aumenta crece la recuperación, mientras que la calidad tiene 35 g/t Au cuando se 100 g/t de Z-6. Para tener una calidad de concentrado aurífero entre 25 a 30 g/t de Au se tiene una dosificación ente 37,5 a 42 g/t de MIBC y 128 a 132 g/t Z-6. para una recuperación superior al 90% se debe mantener en el MIBC entre 52 a 68 g/t y Z-6 138 a 150 g/t.

El colector A-238 con una dosificación de 118 g/t la recuperación es del 95%, con una calidad de 30 a 38 g/t Au, con una dosificación de 88 a 118 g/t de A-238. Cuando el espumante este entre 60 a 80 g/t, la recuperación será superior al 90%, con una calidad de entre 30 a 36 g/t de Au. Para mantener una calidad de concentrado entre 25 a 30 g/t de Au se debe mantener entre 77,5 a 82,5 g/t de MIBC y 115 a 130 g/t A-238. Para que la recuperación sea superior al 90%, se debe mantener entre 55 a 64 g/t de MIBC y 112,5 a 137,5 de A-238.

Por otra parte otros investigadores llegarno a los siguientes. La asociación de los minerales de “As y Au está en nanopartículas dentro de la matriz de dicho sulfuro y es posible que el oro este asociado al silicatos en las colas” (Puente, 2018). Para una recuperación adecuado es necesario ver la asociación del minerales de interes para su liberación. Respecot a “la flotabilidad de oro grueso se logra en celda flash, en un pH básicos, se obtenidas en la flotación oro mayor a 150 $\mu$ ” (Naranjo, 2012). En este caso es necesario que las condiciones deben de tener la turbulencia una estabilidad de adsorción alto del colector y alto consistencia de estabilidad del espumante.

En una flotación secuencial primero la “preconcentración seguido de la flotación a 66% -200m, se logran una recuperación de Au 92.69%, pero para la Ag similares al proceso de flotación convencional” (Palomino & Ramos, 2008). En un proceso secuencial respecto a la “flotación seleccionada con Z-6 a 78,43 g/t se recupera el 97,65% con una calidad de concentrado de 14,2 g/tc de aA” (Gutierrez L. , 2017). Respecto a la recupera por flotación es necesario eliminar el oro grueso de lo contrario en la flotación no tiene la posibilidad de recuperar porque no supera la hidrodinámica.

Dentro de los factores que intervienen en la recuperación el “tipo de colector secundario no influye en la recuperación de oro, mientras que, sí existe influencia del porcentaje de sólidos en el porcentaje de recuperación” (Romero, Romero, & Redrovan, 2019). La efectividad de los espumantes frente a los minerales tiene ver con las condiciones de mineralogía, liberación, etc., para que puedan ser elegidos. La flotación de minerales “grueso con amarres la cinética de flotabilidad es muy lenta, y con la remolienda y acondicionando se incrementa las recuperaciones en 2%” (Vílchez, Medina, & Coronel, 2011). La asociación de los minerales sulfurados con los óxidos en la flotación se comporta como hidrofóbicos y a hidrofílicos por lo tanto tiene una posibilidad de 50% de flotar y de irse con el relave.

## 5.2. Conclusiones.

En la investigación desarrollada sobre el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, se llega las siguientes conclusiones:

Con un tratamiento de los minerales metamórficas sobre la liberación del mineral, tiempo de acondicionamiento y flotación, dosificación de colectores (Z-6, A-238) y espumante MIBC tiene una influencia en la calidad y la recuperación del oro en la flotación de los minerales periticas auríferos dentro de las perspectivas tratadas.

La liberación del mineral tiene una influencia en la calidad y recuperación. Por otra parte, el tiempo de acondicionamiento y flotación influye en la calidad debe ser mejor tiempo y en la recuperación mayor tiempo. En la dosificación de los colectores Z-6 y A-238 y espumantes MIBC se debe tener tiene una dosificación intermedia para tener una calidad del concentrado si de adiciona por debajo de lo requerido no de recupera y si se excede la calidad baja, en cuanto a la recuperación a mayor dosificación incrementa la recuperación, pero la calidad decrece.

Con una liberación del 61,75% pasante a la -200m, para una cabeza de 8,47 g/t Au, con un tiempo de acordonamiento y flotación de 25 minutos, a un pH de 6,5 y una dosificación de 150 g/t de Z-6, 120 g/t de A-238 y 80 g/t de MIBC se obtuvo una concentración de pirita aurífera de calidad de 32,763 g/t de oro con una recuperación del 95,10% y desplazamiento en el relave del orden de 0,55 g/t oro.

Para una liberación del 78,09% pasante a la -200m, para una cabeza de 3,65 g/t de Au, con un tiempo de acordonamiento y flotación de 25 minutos, a un pH de 6,5 y una dosificación de 150 g/t de Z-6, 120 g/t de A-238 y 60 g/t MIBC se obtuvo una concentración de pirita aurífera de calidad de 11,566 g/t de oro con una recuperación del 96,19% y desplazamiento en el relave del orden de 0,20 g/t oro.

Para una liberación del 61,75% pasante a la -200m, para una cabeza de 2,636 g/t de Au, con un tiempo de acondicionamiento y flotación de 24 minutos, a un pH de 8,5 y una dosificación de 140 g/t de Z-6, 120 g/t de A-238 y 60 g/t MIBC se obtuvo una concentración de pirita aurífera de calidad de 10,264 g/t de oro con una recuperación del 97,15% y desplazamiento en el relave del orden de 0,10 g/t oro.

Con una liberación del 61,9% -200m se obtiene una calidad de 36 g/t de Au, con una recuperación del 90%. Mientras que en un periodo de tiempo de acondicionamiento y flotación entre 23,5 a 26 minutos y 76,5 a 82% -200m se tiene una recuperación del 90% con una calidad de 30 a 35 g/t Au.

Para una dosificación de colectores y espumantes entre 52 a 68 g/t de MIBC y 138 a 150 g/t de Z-6, la calidad de 25 a 30 g/t con una recuperación superior del 90%. Mientras que se dosifica entre 55 a 64 g/t de MIBC y 112,5 a 137,5 de A-238 se tendrá una recuperación entre 90% de oro, con una calidad entre 25 a 30 g/t de Au.

La calidad está dentro de lo esperado para nuestro propósito con una recuperación optima con un pH natural del mineral y con el uso de los reactivos comunes empleados en todo proceso con una liberación de mineral intermedia razonable.

### **5.3. Recomendaciones.**

En el trabajo de investigación respecto al tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019, se tiene las siguientes recomendaciones.

Para tener una calidad y recuperación adecuado a los intereses es necesario realizar un blending del mineral para tener un control más real que permita tener un análisis más adecuado. Se debe realizar más pruebas para tener más información y tomar decisiones más ciertas para así obtener una información más real.

Realizar pruebas mediante el diseño factorial para ver la relación que existe entre las variables en estudio.

Realizar pruebas con otros colectores y espumantes para mejorar la recuperación de los minerales gruesos que existe.

Realizar estudios mineralógicos para ver la mineralogía y a que malla se debe liberar para su liberación del oro.

## CAPÍTULO V

### FUENTES DE INFORMACION

#### 5.1. Fuentes Bibliográficas.

- Andrews, J. (2012). Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves de minera meridian. *Titulo profesional*. Pontifica universidad católica de valparaiso, Valparaiso. Obtenido de [http://opac.pucv.cl/pucv\\_txt/txt-4500/UCF4959\\_01.pdf](http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-4500/UCF4959_01.pdf)
- Azañero, A., Aramburú, V., Quiñones, J., Puente, L., Cabrera, M., Falconí, V., . . . Medina, A. (2010). Tratamiento hidrometalúrgico del oro diseminado en piritita y arsenopiritita del relave de flotación. *Revista del Instituto de Investigaciones FIGMMG*, 12. Obtenido de [http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v13\\_n25/pdf/a01v13n25.pdf](http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v13_n25/pdf/a01v13n25.pdf)
- Azuñero, A. (2015). *Flotación y concentración de minerales*. Lima: Editorial colecciones Jóvic.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación* . Chía: Pearson.
- Cardoso, G. (2000). Recuperación de oro de soluciones diluidas con carbón activado. *Optar el título profesional de ingeniero metalurgista*. Universidad nacional de ingeniería, Lima. Obtenido de <http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/12044>
- Carrasco, S. (2005). *Metodología de la investigación científica* . Lima: San marcos.
- Day, A. (2002). *Manual de productos químicos para minería*. cytec. doi:www.cyte.com
- Fernandez, C. (2014). *Metodología de la investigación*. Mexico D.F: Mc Gram Hill .
- Fernández, R., Castillo, E., Aja, M., Rey, M., & García, F. (2006). *Aspectos industriales de la producción de carbón activado y sus aplicaciones en la mitigación ambiental*. Obtenido de Docplayer: <https://docplayer.es/27374334-Aspectos-industriales-de-la-produccion-de-carbon-activado-y-sus-aplicaciones-en-la-mitigacion-ambiental.html>
- Guerrero, M. (2011). *Cinética flotación en procesos metalúrgicos de remolienda de mixtos*.

- Gutierrez, ., E. (2013). Preparación de carbón activado a partir de la semilla de *Spondias purpurea* (ciruela) con capacidad de adsorción de cromo (III) y cromo (VI) en agua de curtido. *Titulo profesional*. Universidad nacional de trujillo, Trujillo.
- Gutierrez, L. (2017). Estudio del tratamiento de minerales sulfurados auríferos mediante procesos secuenciales de flotación, lixiviación alcalina, biolixiviación y cianuración para la recuperación de oro. *Título Profesional de Ingeniero Químico*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Obtenido de [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/6616/Gutierrez\\_fl.pdf?sequence=1](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/6616/Gutierrez_fl.pdf?sequence=1)
- Hidalgo, N., D. A., Bazán, V., & Sarquís, P. (2015). Avances en la recuperación de oro y plata mediante flotación en escorias de procesamiento de menas de oro . 686-687.
- Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. (2019). *Historia* . Obtenido de Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: <http://www.iimp.org.pe/mineria-en-el-peru/historia>
- Jiménez, M., & Prieto, J. (2011). Determinar el rendimiento de recuperación de oro y plata, aplicando un proceso combinado de flotación y cianuración a los relaves provenientes de las plantas de tratamiento gravimétrico del condominio sur nambija. *Titulo ingeniero químico*. Universidad tecnica particular de loja, Loja. Obtenido de <http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/643/3/TESIS%20MARISOL%20Y%20JANINA.pdf>
- Mas, M., Aguirre, F., & Amaya, G. (2005). Evaluación de los Procesos de Lixiviación por Agitación Convencional y Carbón en Pulpa en la Hidrometalurgia del Oro. *Información Tecnológica*, 27-33. Obtenido de [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-07642005000500006](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642005000500006)



- Merino, J., & Bobadillo, P. (2005). Influencia del tiempo de residencia y peso de carbón activado por volumen de solución pregnant sobre la recuperación de oro en el proceso de carbón en pulpa del mineral de la CIA. Aurífera Huaylillas S.A.C. *Ingeniero metalurgista*. Universidad nacional de trujillo, Trujillo. Obtenido de <http://cip-trujillo.org/ovcipcdll/uploads/biblioteca/abstract/T004161.pdf>
- Misari, F., & Franco, J. (1993). *Metalurgia del oro*. Lima: Centro de Estudios y Promoción en Ciencias de la Tierra.
- Naranjo, D. (2012). Flotación directa de oro nativo grueso, como sustituto de la amalgamación tradicional. *Ingeniero Químico*. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Obtenido de <http://www.bdigital.unal.edu.co/7226/1/43469333.2012.pdf>
- Navarro, P., & Vargas, C. (2009). Efecto de las propiedades físicas del carbón activado en la adsorción de oro desde medio cianuro. *Revista de metalurgia*, 238-239.
- Palomino, A., & Ramos, O. (2008). Evaluación en la recuperación del oro y plata a partir de minerales sulfurados en una matriz de cuarzo: Minera Koricolqui. *Título profesional de Ingeniero Metalúrgico*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Obtenido de [https://www.u-cursos.cl/usuario/8dca1be23e3a61d95b6b3560d770e69d/mi\\_blog/r/Evaluacion\\_en\\_la\\_recuperacion\\_del\\_oro\\_y\\_plata\\_a\\_partir.pdf](https://www.u-cursos.cl/usuario/8dca1be23e3a61d95b6b3560d770e69d/mi_blog/r/Evaluacion_en_la_recuperacion_del_oro_y_plata_a_partir.pdf)
- Puente, J. (2018). Identificación de oro “invisible” en piritas auríferas mediante la caracterización de zonaciones asociadas a arsénico en solución sólida. *Grado de maestro*. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí,. Obtenido de <http://ciep.ing.uaslp.mx/tesis/tesisPDF/20320189992.pdf>
- Romero, H., Romero, D., & Redrovan, F. (2019). Efecto de la variación de los colectores Z6, 404 y 1208 en la flotación a granel de pirita y arsenopirita aurífera. *Boliviana de Química*, 81.

- Salazar, N. (2016). Estudio comparativo de la adsorción de oro mediante carbón activado empleando soluciones lixiviadas con cianuro y tiourea en FRANROMEC S.A. *Título de ingeniero químico*. Universidad técnica de machala, Machala. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7738>
- Saravia, M. (2013). Recuperación de oro de filtros de carbón activado en la empresa exportadores bolivianos S.R.L. *título licenciatura en química industrial*. Universidad mayor de san andrés, La paz. Obtenido de <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/12147/TD-1331-Saravia%20Choque%2C%20Mayra%20Cynthia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sutulov, A. (1963). *Flotación de minerales*. Concepción: Instituto de investigación tecnológicas.
- Vargas, C., Navarro, P., Araya, E., Pávez, F., & Alguacil, F. (2006). Recuperación de oro a partir de disoluciones de amoníaco y tiosulfato utilizando carbón activado. *Revista de metalurgia*, 232. Obtenido de <http://digital.csic.es/bitstream/10261/2125/1/22.pdf>
- Vargas, J. (1995). *Metalurgia del Oro y la Plata*. Lima: San marcos.
- Varillas, J. (2014). Uso de la resina aurix®100 para optimizar la recuperación del oro de la solución cianurante de la planta de beneficio Laytaruma. *Optar el título profesional de ingeniero metalurgista y de materiales*. Universidad nacional del centro del Perú, Huancayo. Obtenido de [/http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/585/TIMM\\_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/585/TIMM_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Vílchez, D., Medina, A., & Coronel, C. (2011). Remolienda de mixtos de Zinc. *Revistas de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, 6.
- Villalba, P. (2009). Flotación de piritas auríferas empleando una mezcla de tritocarbonatos y xantato isobutilico de sodio como colectores para un mineral de la zona de Huampar

Lima. *Ingeniero metalurgista y materiales*. Universidad Nacional del Centro del Perú, Lima.

wikipedia. (17 de 04 de 2020). *Froth flotation*. Obtenido de Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Froth\\_flotation](https://en.wikipedia.org/wiki/Froth_flotation)

Yamashiro, A. (2012). Cianuración de concentrados pirrotíticos auríferos con etapa de pre-tratamiento de oxidación con aire. *Titulo profesional*. Universidad de ingeniería, Lima. Obtenido de [http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1333/1/Yamashiro\\_ba.pdf](http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1333/1/Yamashiro_ba.pdf)

Yianatos, J. (2005). *Flotación de minerales*. Santiago.

Zapata, J. (2013). Análisis de plata y recuperación por adsorción sobre carbón activo en mineral de característica arcillosa de la localidad de Patacamaya. *Titulo académico de licenciatura en química industrial*. Universidad mayor de san andres, La paz. Obtenido de <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/11570/EG-1316-Zapata%20Laura%2c%20Jose%20Luis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

## **ANEXOS**

## Anexo 1 Matriz de consistencia general

Titulo		Problema	Objetivos	Hipótesis	Variable	Indicadores
		Generales	General	General	Independiente	
TRATAMIENTO DE MINERALES METAMÓRFICAS PARA LA FLOTACIÓN DE MENAS AURÍFEROS A NIVEL EXPERIMENTAL EN LA PLANTA GEZA MINERALES ASIS - 2019		- ¿Será posible el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS - 2019?	- Analizar el tratamiento de minerales metamórficas para la flotación de menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019.	- Con una caracterización adecuada y su tratamiento de minerales metamórficas, permitirá una flotación optima de las menas auríferos a nivel experimental en la Planta Geza Minerales ASIS – 2019	Tratamiento de minerales metamórficas	- Liberación de minerales. - Tiempo de flotación - Dosificación de reactivos

Anexo 2 *Matriz de consistencia específico*

Titulo	Problema Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicos	Variable Depend.	Indicad.
TRATAMIENTO DE MINERALES METAMÓRFICAS PARA LA FLOTACIÓN DE MENAS AURÍFEROS A NIVEL EXPERIMENTAL EN LA PLANTA GEZA MINERALES ASIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ¿Tendrá efecto la liberación de minerales metamórficos, para tener un concentrado óptimo de pirita aurífera y oro libre?</li> <li>- ¿En qué medida el tiempo de acondicionamiento y flotación permitirá obtener una recuperación adecuado de oro?</li> <li>- ¿Tendrá influencia la dosificación de colectores y depresores para obtener con concentrado de calidad y una recuperación óptima de oro?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluar el efecto de la liberación de minerales metamórficos, para el concentrado óptimo de pirita aurífera y oro libre.</li> <li>- Evaluar el tiempo de acondicionamiento y flotación que permitirá obtener una recuperación adecuado de oro.</li> <li>- Evaluar la influencia de la dosificación de colectores y espumante para obtener con concentrado de calidad y una recuperación óptima de oro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encontrando una grada de liberación adecuada de minerales metamórficos, nos permitirá obtener un concentrado óptimo de pirita aurífera y oro libre.</li> <li>- Con un tiempo prudencial de acondicionamiento y flotación nos permitirá obtener una recuperación adecuado de oro.</li> <li>- Con una dosificación dentro los márgenes necesarios los colectores y espumante, nos permitirá obtener un concentrado de calidad y una recuperación óptima de oro.</li> </ul>	Flotación de menas auríferos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concentración de oro</li> <li>-Recuperación.</li> </ul>

*Anexo 3 Instrumentos para la toma de datos*

	Ley y peso		Recuperación		
	g	Au g/t	Au g	% Recup	Rc
Cabeza					
Conc					
Relave					
Cab. Calc.					

N°	%-200m	Calidad(g/t)	Recuperación (%)	Relave(g/t)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>10</b>				
<b>11</b>				
<b>12</b>				
<b>13</b>				
<b>14</b>				
<b>15</b>				
<b>16</b>				
<b>17</b>				
<b>18</b>				
<b>19</b>				
<b>20</b>				
<b>21</b>				

ESPECIFICACION	TIEMPO	% -200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250
	Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas
Molienda								
Acondicionamiento 1								
Rougher								
Acondicionamiento 2								
Scavenger								

### Anexo 4 Condiciones de pruebas experimentales de flotación

FAJA 07-05-2019									COMPOSITO 40 MINUTOS 07-05-2019																
ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	pH	PRUEBA 4				Z-6 mL	A-3418 gotas	A-238 gotas	MIBC gotas	D-250 gotas	ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	pH	PRUEBA 5				Z-6 mL	A-3418 gotas	A-238 gotas	MIBC gotas	D-250 gotas
				0,028	0,03	0,02	0,015										0,028	0,03	0,02	0,03					
Molienda		81,39										Molienda		70,4											
Acondicionamiento 1	5		6,5	8		3						Acondicionamiento 1	8		6,5	7		2							
Rougher	5						2					Rougher	4						1	1					
Acondicionamiento 2	3			4								Acondicionamiento 2	6			2									
Scavenger	6						1					Scavenger	3												
Total	19	81,39	6,5	12	0	3	3	0				Total	21	0	6,5	9	0	2	1	1					
FAJA 09-05-2019									COMPOSITO 40 MINUTOS 09-05-2019																
ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	PH	PRUEBA 10				Z-6 g/TM	A-3418 g/TM	A-238 g/TM	MIBC g/TM	D-250 g/TM	ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	PH	PRUEBA 8				Z-6 g/TM	A-3418 g/TM	A-238 g/TM	MIBC g/TM	D-250 g/TM
				0,028	0,03	0,02	0,015										0,028	0,03	0,02	0,015					
Molienda		81,34										Molienda		70,4											
Acondicionamiento 1	6		6,5	8		3						Acondicionamiento 1	10		6,5	8		3							
Rougher	5						2					Rougher	5						1	1					
Acondicionamiento 2	4			5								Acondicionamiento 2	7			3									
Scavenger	6						1					Scavenger	5							1					
Total	21	81,34	6,5	13	0	3	3	0				Total	27	0	6,5	11	0	3	2	1					
FAJA 09-05-2019									COMPOSITO 40 MINUTOS 09-05-2019																
ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	pH	PRUEBA 11				Z-6 g/TM	A-3418 g/TM	A-238 g/TM	MIBC g/TM	D-250 g/TM	ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	pH	PRUEBA 9				Z-6 g/TM	A-3418 g/TM	A-238 g/TM	MIBC g/TM	D-250 g/TM
				0,028	0,03	0,02	0,03										0,028	0,03	0,02	0,015					
Molienda		81,34										Molienda		70,4											
Acondicionamiento 1	7		5,5	8		2						Acondicionamiento 1	9		6,5	8		3							
Rougher	5						1	1				Rougher	5						2	0					
Acondicionamiento 2	4			5		1						Acondicionamiento 2	6			3									
Scavenger	5						1					Scavenger	5							1					
Total	21	81,34	5,5	13	0	3	2	1				Total	25	0	6,5	11	0	3	3	0					
FAJA 09-05-2019									COMPOSITO 40 MINUTOS 09-05-2019																
ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	pH	PRUEBA 11				Z-6 g/TM	A-3418 g/TM	A-238 g/TM	MIBC g/TM	D-250 g/TM	ESPECIFICACION	TIEMPO Minutos	% -200M	PH	PRUEBA 9				Z-6 g/TM	A-3418 g/TM	A-238 g/TM	MIBC g/TM	D-250 g/TM
				0,028	0,03	0,02	0,03										0,028	0,03	0,02	0,015					
Molienda		81,34										Molienda		70,4											
Acondicionamiento 1	7		5,5	8		2						Acondicionamiento 1	9		6,5	8		90							
Rougher	5						20	30				Rougher	5						40	0					
Acondicionamiento 2	4			50								Acondicionamiento 2	6			30									
Scavenger	5						30	20				Scavenger	5						0	20					
Total	21	81,34	5,5	130	0	90	40	30				Total	25	70,4	6,5	110	0	90	60	0					



COMPOSITO 30 MINUTOS 10-05-2019				PRUEBA 12				COMPOSITO 40 MINUTOS 10-05-2019				PRUEBA 13						
				0,028	0,03	0,02	0,03					0,028	0,03	0,02	0,03			
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas		Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	5		6,5	8		2			Acondicionam	7		6,5	7		1			
Rougher	5						2	0	Rougher	5						2	0	
Acondicionamiento 2	4			3		1			Acondicionam	4			3		0			
Scavenger	5						1		Scavenger	3						0		
	19	0	6,5	11	0	3	3	0										
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM		Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	5		6,5	80		60			Acondicionam	7		6,5	70		30			
Rougher	5						40	0	Rougher	5						40	0	
Acondicionamiento 2	4			30					Acondicionam	4			30					
Scavenger	5					30	20		Scavenger	3					0	0		
Total	19	61,75	6,5	110	0	90	60	0	Total	19	78,09	6,5	100	0	30	40	0	

COMPOSITO 30 MINUTOS 11-05-2019				PRUEBA 14				COMPOSITO 40 MINUTOS 11-05-2019				PRUEBA 15						
				0,028	0,03	0,02	0,03					0,028	0,03	0,02	0,03			
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas		Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	8		6,5	9		2			Acondicionam	8		6,5	9		2			
Rougher	6						2	0	Rougher	6						2	0	
Acondicionamiento 2	5			6		2			Acondicionam	5			6		2			
Scavenger	6						2		Scavenger	6							1	
	25	0	6,5	15	0	4	4	0										
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM		Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	8		6,5	90		60			Acondicionam	8		6,5	90		60			
Rougher	6						40	0	Rougher	6						40	0	
Acondicionamiento 2	5			60					Acondicionam	5			60					
Scavenger	6					60	40		Scavenger	6					60	20		
Total	25	61,75	6,5	150	0	120	80	0	Total	25	78,09	6,5	150	0	120	60	0	

COMPOSITO 30 MINUTOS 11-05-2019				PRUEBA 16				COMPOSITO 40 MINUTOS 11-05-2019				PRUEBA 17						
				0,028	0,03	0,02	0,03					0,028	0,03	0,02	0,03			
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas		Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas	
Molienda		61,75							Molienda		61,75							
Acondicionamiento 1	8		6,5	9		2			Acondicionam	8		8,5	8		2			
Rougher	6						2	0	Rougher	6						2	0	
Acondicionamiento 2	4			6		2			Acondicionam	4			6		2			
Scavenger	7						2		Scavenger	6						1		
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM		Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	
Molienda		61,75							Molienda		61,75							
Acondicionamiento 1	8		6,5	90		60			Acondicionam	8		8,5	80		60			
Rougher	6						40	0	Rougher	6						40	0	
Acondicionamiento 2	4			60					Acondicionam	4			60					
Scavenger	7					60	40		Scavenger	6					60	20		
Total	25	61,75	6,5	150	0	120	80	0	Total	24	61,75	8,5	140	0	120	60	0	

COMPOSITO 30 MINUTOS 12-05-2019				PRUEBA 18				COMPOSITO 40 MINUTOS 12-05-2019				PRUEBA 19						
				0,028	0,03	0,02	0,03					0,028	0,03	0,02	0,03			
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas		Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	5		6,5	9		3			Acondicionam	5		6,5	9		3			
Rougher	5						2	0	Rougher	5						2	0	
Acondicionamiento 2	4			4		2			Acondicionam	4			4		3			
Scavenger	6						3		Scavenger	5						3		
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM		Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	5		6,5	90		90			Acondicionam	5		6,5	90		90			
Rougher	5						40	0	Rougher	5						40	0	
Acondicionamiento 2	4			40					Acondicionam	4			40					
Scavenger	6					60	60		Scavenger	5					90	60		
Total	20	61,75	6,5	130	0	150	100	0	Total	19	78,09	6,5	130	0	180	100	0	

COMPOSITO 30 MINUTOS 12-05-2019				PRUEBA 20				COMPOSITO 30 MINUTOS 12-05-2019				PRUEBA 21						
				0,028	0,03	0,02	0,03					0,028	0,03	0,02	0,03			
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	pH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas		Minutos			mL	gotas	gotas	gotas	gotas	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	6		8,5	10		4			Acondicionam	6		8	10		4			
Rougher	6						2	0	Rougher	6						2	0	
Acondicionamiento 2	5			5		4			Acondicionam	5			5		4			
Scavenger	6						2		Scavenger	6						2		
ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	ESPECIFICACION	TIEMPO	%-200M	PH	Z-6	A-3418	A-238	MIBC	D-250	
	Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM		Minutos			g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	g/TM	
Molienda		61,75							Molienda		78,09							
Acondicionamiento 1	6		8,5	100		120			Acondicionam	6		8	100		120			
Rougher	6						40	0	Rougher	6						40	0	
Acondicionamiento 2	5			50					Acondicionam	5			50					
Scavenger	6					120	40		Scavenger	6					120	40		
Total	23	61,75	8,5	150	0	240	80	0	Total	23	78,09	8	150	0	240	80	0	



2,68						2,68						1P		pH 6,5		09/05/2019	
SEGUNDA PRUEBA FLOTACIÓN						PRUEBA FLOTACIÓN 40 NIMUTOS 70.4% -200M											
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1938,52	1,851	0,003588	149,09		Cabeza	1000,00	1,851	0,001851	100,00		Cabeza	1000,00	4,34	0,004343	234,63	
Conc. Ro	104,14	3,900	0,000406	11,32	18,61	Conc. Ro	66,38	23,150	0,001537	83,02	15,06	Conc. Ro	66,38	23,150	0,001537	35,39	15,06
Conc. Sv	237,97	4,400	0,001047	29,18	8,15	Conc. Sv	44,64	19,050	0,000850	45,95	22,40	Conc. Sv	44,64	19,050	0,000850	19,58	22,40
Relave	1596,40	1,500	0,002395	66,74		Relave	888,97	2,200	0,001956	105,66		Relave	888,97	2,200	0,001956	45,03	
Cab. Cak.	1938,52	1,985	0,003848	107,24		Cab. Cak.	1000,00	4,343	0,004343	100,00		Cab. Cak.	1000,00	4,343	0,004343	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1938,52	1,98	0,003848	100,00		Cabeza	1000,00	4,34	0,004343	100,00		Cabeza	1000,00	4,34	0,004343	100,00	
Conc. Ro	104,14	3,900	0,000406	10,56	18,61	Conc. Ro	66,38	23,150	0,001537	35,39	15,06	Conc. Ro	66,38	23,150	0,001537	35,39	15,06
Conc. Sv	237,97	4,400	0,001047	27,21	8,15	Conc. Sv	44,64	19,050	0,000850	19,58	22,40	Conc. Sv	44,64	19,050	0,000850	19,58	22,40
Relave	1596,40	1,500	0,002395	62,23		Relave	888,97	2,200	0,001956	45,03		Relave	888,97	2,200	0,001956	45,03	
Cab. Cak.	1938,52	1,985	0,003848	100,00		Cab. Cak.	1000,00	4,343	0,004343	100,00		Cab. Cak.	1000,00	4,343	0,004343	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1938,52	1,98	0,003848	137,44		Cabeza	1000,00	4,343	0,004343	204,26		Cabeza	1000,00	4,343	0,004343	204,26	
Conc	342,12	4,248	0,001453	37,77	5,67	Conc	111,03	21,501	0,002387	54,97	9,01	Conc	111,03	21,501	0,002387	54,97	9,01
Relave	1596,40	1,500	0,002395	62,23		Relave	888,97	2,200	0,001956	45,03		Relave	888,97	2,200	0,001956	45,03	
Cab. Cak.	1938,52	1,985	0,003848	100		Cab. Cak.	1000,00	4,343	0,004343	100		Cab. Cak.	1000,00	4,343	0,004343	100	

2,68						2,68						2P		pH 6,5		09/05/2019	
TERCERA PRUEBA FLOTACIÓN						PRUEBA FLOTACIÓN 40 NIMUTOS 70.4% -200M											
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1468,39	1,851	0,002718	0,15		Cabeza	1000,00	1,851	0,001851	100,00		Cabeza	1000,00	2,594	0,002594	140,16	
Conc. Ro	100,55	5,100	0,000513	18,87	14,60	Conc. Ro	66,78	15,050	0,001005	54,30	14,97	Conc. Ro	66,78	15,050	0,001005	38,74	14,97
Conc. Sv	132,58	3,300	0,000438	16,10	11,08	Conc. Sv	46,73	8,400	0,000393	21,21	21,40	Conc. Sv	46,73	8,400	0,000393	15,13	21,40
Relave	1235,25	1,100	0,001359	49,99		Relave	886,48	1,350	0,001197	64,65		Relave	886,48	1,350	0,001197	46,13	
Cab. Cak.	1468,39	1,573	0,002309	84,96		Cab. Cak.	1000,00	2,594	0,002594	100,00		Cab. Cak.	1000,00	2,594	0,002594	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1468,39	1,57	0,002309	100,00		Cabeza	1000,00	2,59	0,002594	100,00		Cabeza	1000,00	2,59	0,002594	100,00	
Conc. Ro	100,55	5,100	0,000513	22,21	14,60	Conc. Ro	66,78	15,050	0,001005	38,74	14,97	Conc. Ro	66,78	15,050	0,001005	38,74	14,97
Conc. Sv	132,58	3,300	0,000438	18,95	11,08	Conc. Sv	46,73	8,400	0,000393	15,13	21,40	Conc. Sv	46,73	8,400	0,000393	15,13	21,40
Relave	1235,25	1,100	0,001359	58,84		Relave	886,48	1,350	0,001197	46,13		Relave	886,48	1,350	0,001197	46,13	
Cab. Cak.	1468,39	1,573	0,002309	100,00		Cab. Cak.	1000,00	2,594	0,002594	100,00		Cab. Cak.	1000,00	2,594	0,002594	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1468,39	1,57	0,002309	0,11		Cabeza	1000,00	2,594	0,002594	122,02		Cabeza	1000,00	2,594	0,002594	122,02	
Conc	233,13	4,076	0,000950	41,16	6,30	Conc	113,52	12,312	0,001398	53,87	8,81	Conc	113,52	12,312	0,001398	53,87	8,81
Relave	1235,25	1,100	0,001359	58,84		Relave	886,48	1,350	0,001197	46,13		Relave	886,48	1,350	0,001197	46,13	
Cab. Cak.	1468,39	1,573	0,002309	100		Cab. Cak.	1000,00	2,594	0,002594	100		Cab. Cak.	1000,00	2,594	0,002594	100	

2,68						2,68						3P		pH 6		09/05/2019	
CUARTA PRUEBA FLOTACIÓN						PRUEBA FLOTACIÓN 72 NIMUTOS 81,34% -200M											
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	9,800	0,009800	100,00		Cabeza	1000,00	9,800	0,009800	529,44		Cabeza	1000,00	4,690	0,004690	100,00	
Conc. Ro	64,66	15,250	0,000986	10,06	15,47	Conc. Ro	96,63	19,350	0,001870	19,08	10,35	Conc. Ro	96,63	19,350	0,001870	39,87	10,35
Conc. Sv	115,56	9,850	0,001138	11,61	8,65	Conc. Sv	57,07	19,750	0,001127	11,50	17,52	Conc. Sv	57,07	19,750	0,001127	24,04	17,52
Relave	819,78	0,400	0,000328	3,35		Relave	846,29	2,000	0,001693	17,27		Relave	846,29	2,000	0,001693	36,09	
Cab. Cak.	1000,00	2,452	0,002452	25,02		Cab. Cak.	1000,00	4,690	0,004690	47,85		Cab. Cak.	1000,00	4,690	0,004690	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	2,45	0,002452	100,00		Cabeza	1000,00	4,69	0,004690	100,00		Cabeza	1000,00	4,69	0,004690	100,00	
Conc. Ro	64,66	15,250	0,000986	40,21	15,47	Conc. Ro	96,63	19,350	0,001870	39,87	10,35	Conc. Ro	96,63	19,350	0,001870	39,87	10,35
Conc. Sv	115,56	9,850	0,001138	46,42	8,65	Conc. Sv	57,07	19,750	0,001127	24,04	17,52	Conc. Sv	57,07	19,750	0,001127	24,04	17,52
Relave	819,78	0,400	0,000328	13,37		Relave	846,29	2,000	0,001693	36,09		Relave	846,29	2,000	0,001693	36,09	
Cab. Cak.	1000,00	2,452	0,002452	100,00		Cab. Cak.	1000,00	4,690	0,004690	100,00		Cab. Cak.	1000,00	4,690	0,004690	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	2,45	0,002452	100,00		Cabeza	1000,00	4,690	0,004690	220,57		Cabeza	1000,00	4,690	0,004690	220,57	
Conc	180,22	11,787	0,002124	86,63	5,55	Conc	153,71	19,499	0,002997	63,91	6,51	Conc	153,71	19,499	0,002997	63,91	6,51
Relave	819,78	0,400	0,000328	13,37		Relave	846,29	2,000	0,001693	36,09		Relave	846,29	2,000	0,001693	36,09	
Cab. Cak.	1000,00	2,452	0,002452	100		Cab. Cak.	1000,00	4,690	0,004690	100		Cab. Cak.	1000,00	4,690	0,004690	100	

2,68						2,68						4P		pH 6,5		09/05/2019	
QUINTA PRUEBA FLOTACIÓN						PRUEBA FLOTACIÓN 72 NIMUTOS 81,34% -200M											
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	1,851	0,001851	100,00		Cabeza	1000,00	9,800	0,009800	529,44		Cabeza	1000,00	4,361	0,004361	100,00	
Conc. Ro	61,22	11,550	0,000707	38,20	16,33	Conc. Ro	77,07	32,000	0,002466	25,17	12,97	Conc. Ro	77,07	32,000	0,002466	56,56	12,97
Conc. Sv	57,65	12,200	0,000703	38,00	17,35	Conc. Sv	70,15	19,100	0,001340	13,67	14,25	Conc. Sv	70,15	19,100	0,001340	30,73	14,25
Relave	881,13	0,450	0,000397	21,42		Relave	852,77	0,650	0,000554	5,66		Relave	852,77	0,650	0,000554	12,71	
Cab. Cak.	1000,00	1,807	0,001807	97,62		Cab. Cak.	1000,00	4,361	0,004361	44,50		Cab. Cak.	1000,00	4,361	0,004361	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	1,81	0,001807	100,00		Cabeza	1000,00	4,36	0,004361	100,00		Cabeza	1000,00	4,361	0,004361	100,00	
Conc. Ro	61,22	11,550	0,000707	39,13	16,33	Conc. Ro	77,07	32,000	0,002466	56,56	12,97	Conc. Ro	77,07	32,000	0,002466	56,56	12,97
Conc. Sv	57,65	12,200	0,000703	38,92	17,35	Conc. Sv	70										

2,68 SEXTA PRUEBA FLOTACIÓN						2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 61,75% -200M					
60 MINUTOS						30 minutos					
10/05/2019						10/05/2019					
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	1,851	0,001851	100,00		Cabeza	1000,00	1,350	0,001350	72,93	
Conc. Ro	64,76	7,150	0,000463	25,02	15,44	Conc. Ro	112,93	25,550	0,002885	213,74	8,85
Conc. Sv	43,94	6,600	0,000290	15,67	22,76	Conc. Sv	37,46	67,200	0,002518	186,48	26,69
Relave	891,30	0,400	0,000357	19,26		Relave	849,60	0,600	0,000510	37,76	
Cab. Cak.	1000,00	1,110	0,001110	59,94		Cab. Cak.	1000,00	5,913	0,005913	437,98	

2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 78,09% -200M						2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 61,75% -200M					
40 minutos						30 minutos					
10/05/2019						11/05/2019					
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	4,850	0,004850	262,02		Cabeza	1000,00	1,350	0,001350	72,93	
Conc. Ro	82,47	16,550	0,001365	28,14	12,13	Conc. Ro	147,16	34,750	0,005114	378,80	6,80
Conc. Sv	42,26	16,550	0,000699	14,42	23,66	Conc. Sv	98,70	29,800	0,002941	217,87	10,13
Relave	875,26	1,450	0,001269	26,17		Relave	754,14	0,550	0,000415	30,72	
Cab. Cak.	1000,00	3,334	0,003334	68,73		Cab. Cak.	1000,00	8,470	0,008470	627,40	

2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 78,09% -200M						pH 9 2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 61,75% -200M					
40 minutos						30 minutos					
10/05/2019						11/05/2019					
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	4,850	0,004850	262,02		Cabeza	1000,00	1,350	0,001350	72,93	
Conc. Ro	182,27	6,150	0,001121	23,11	5,49	Conc. Ro	113,86	20,350	0,002317	171,63	8,78
Conc. Sv	121,38	19,700	0,002391	49,30	8,24	Conc. Sv	101,73	16,100	0,001638	121,32	9,83
Relave	696,35	0,200	0,000139	2,87		Relave	784,41	6,060	0,004754	352,11	
Cab. Cak.	1000,00	3,651	0,003651	75,29		Cab. Cak.	1000,00	8,708	0,008708	645,07	

2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 78,09% -200M						2,68 Faja PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS 61,75% -200M					
40 minutos						30 minutos					
11/05/2019						12/05/2019					
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	4,850	0,004850	262,02		Cabeza	1000,00	1,350	0,001350	72,93	
Conc. Ro	165,20	5,450	0,000900	18,56	6,05	Conc. Ro	111,15	15,600	0,001734	128,44	9,00
Conc. Sv	84,29	19,700	0,001661	34,24	11,86	Conc. Sv	108,40	16,500	0,001789	132,49	9,23
Relave	750,51	0,100	0,000075	1,55		Relave	780,45	1,500	0,001171	86,72	
Cab. Cak.	1000,00	2,636	0,002636	54,35		Cab. Cak.	1000,00	4,693	0,004693	347,65	

2,68 Faja						40 minutos					
PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS78,09% -200M						2 pH6,5 12/05/2019					
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	4,850	0,004850	262,02		Cabeza	1000,00	1,350	0,001350	0,00	
Conc. Ro	126,21	4,860	0,000613	12,65	7,92	Conc. Ro	122,69	14,200	0,001742	129,05	8,15
Conc. Sv	144,52	2,500	0,000361	7,45	6,92	Conc. Sv	90,15	4,300	0,000388	28,71	11,09
Relave	729,27	0,400	0,000292	6,01		Relave	787,16	0,350	0,000276	20,41	
Cab. Cak.	1000,00	1,266	0,001266	26,11		Cab. Cak.	1000,00	2,405	0,002405	178,17	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	1,27	0,001266	100,00		Cabeza	1000,00	2,41	0,002405	100,00	
Conc. Ro	126,21	4,860	0,000613	48,44	7,92	Conc. Ro	122,69	14,200	0,001742	72,43	8,15
Conc. Sv	144,52	2,500	0,000361	28,53	6,92	Conc. Sv	90,15	4,300	0,000388	16,12	11,09
Relave	729,27	0,400	0,000292	23,03		Relave	787,16	0,350	0,000276	11,45	
Cab. Cak.	1000,00	1,266	0,001266	100,00		Cab. Cak.	1000,00	2,405	0,002405	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	1,266	0,001266	59,56		Cabeza	1000,00	2,405	0,002405	0,00	
Conc	270,73	3,600	0,000975	76,965	3,69	Conc	212,84	10,007	0,002130	88,546	4,70
Relave	729,27	0,400	0,000292	23,03		Relave	787,16	0,350	0,000276	11,45	
Cab. Cak.	1000,00	1,266	0,001266	100		Cab. Cak.	1000,00	2,405	0,002405	100	

2,68 Faja						30 minutos					
PRUEBA FLOTACIÓN 30 NIMUTOS61,75% -200M						2 pH8,5 12/05/2019					
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	1,350	0,001350	72,93		Cabeza	1000,00	4,850	0,004850	262,02	
Conc. Ro	122,69	14,200	0,001742	129,05	8,15	Conc. Ro	165,20	5,450	0,000900	18,56	6,05
Conc. Sv	90,15	4,300	0,000388	28,71	11,09	Conc. Sv	84,29	6,000	0,000506	10,43	11,86
Relave	787,16	0,350	0,000276	20,41		Relave	750,51	0,350	0,000263	5,42	
Cab. Cak.	1000,00	2,405	0,002405	178,17		Cab. Cak.	1000,00	1,669	0,001669	34,41	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	2,41	0,002405	100,00		Cabeza	1000,00	1,67	0,001669	100,00	
Conc. Ro	122,69	14,200	0,001742	72,43	8,15	Conc. Ro	165,20	5,450	0,000900	53,95	6,05
Conc. Sv	90,15	4,300	0,000388	16,12	11,09	Conc. Sv	84,29	6,000	0,000506	30,31	11,86
Relave	787,16	0,350	0,000276	11,45		Relave	750,51	0,350	0,000263	15,74	
Cab. Cak.	1000,00	2,405	0,002405	100,00		Cab. Cak.	1000,00	1,669	0,001669	100,00	
	g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc		g	Au g/TM	Au g	% Recup	Rc
Cabeza	1000,00	2,405	0,002405	113,13		Cabeza	1000,00	1,669	0,001669	78,49	
Conc	212,84	10,007	0,002130	88,546	4,70	Conc	249,49	5,636	0,001406	84,26	4,01
Relave	787,16	0,350	0,000276	11,45		Relave	750,51	0,350	0,000263	15,74	
Cab. Cak.	1000,00	2,405	0,002405	100		Cab. Cak.	1000,00	1,669	0,001669	100	

### Anexo 7 Resumen de los resultados de las pruebas experimentales

N°	%-200m	Cabeza(g/t)	Calidad (g/t)	Recup (%)	Relave (g/t)	t(min) Acond y Flot	pH	Z-6 (g/t)	A-3418 (g/t)	A-238(g/t)	MIBC (g/t)	D-250 (g/t)
1	82,64	2,15	4,03	36,42	1,70	0	0	0	0	0	0	0
2	82,64	1,98	4,25	37,77	1,50	0	0	0	0	0	0	0
3	82,64	1,57	4,08	41,16	1,10	0	0	0	0	0	0	0
4	81,39	2,45	11,79	86,63	0,40	19	6,5	120,12	0	90	60	0
5	70,41	1,81	11,87	78,06	0,45	21	6,5	90,09	0	60	20	30
6	74,9	1,11	6,93	67,87	0,40	0	0	0	0	0	0	0
7	82,64	2,13	4,85	86,90	0,45	0	0	0	0	0	0	0
8	70,40	4,34	21,50	54,97	2,20	27	6,5	110,11	0	90	40	15
9	70,40	2,59	12,31	53,87	1,35	25	6,5	110,11	0	90	60	0
10	81,34	4,69	19,50	63,91	2,00	21	6,5	130,13	0	90	60	0
11	81,34	4,36	25,85	87,29	0,65	21	5,5	130,13	0	90	40	30
12	61,75	5,91	35,92	91,38	0,60	19	6,5	110,11	0	90	60	0
13	78,09	3,33	16,55	61,93	1,45	19	6,5	100,1	0	30	40	0
14	61,75	8,47	32,76	95,10	0,55	25	6,5	150,15	0	120	80	0
15	78,09	3,65	11,57	96,19	0,20	25	6,5	150,15	0	120	60	0
16	61,75	8,71	18,34	45,41	6,06	25	6,5	150,15	0	120	80	0
17	78,09	2,64	10,26	97,15	0,10	24	8,5	140,14	0	120	60	0
18	61,75	4,69	16,04	75,06	1,50	20	6,5	130,13	0	150	100	0
19	78,09	1,27	3,60	76,97	0,40	19	6,5	130,13	0	180	100	0
20	61,75	2,41	10,01	88,55	0,35	23	8,5	150,15	0	240	80	0
21	78,09	1,67	5,64	84,26	0,35	23	8	150,15	0	240	80	0

*Anexo 8 Moliendabilidad*

Tiempo minutos	% m-200
40	70,41
60	74,90
72	81,39

